

نشرة البيانات الفنية (TDS)

TAF Cheetah

Homopolymers Emulsion

TAF 25 PVA (Polyvinyl Acetate)

بيت البوليمرات

+966567675330 / ٩٦٦٥٦٧٦٧٥٣٣٠

admin@tafaulchem.com

Tafaalchem.com

الوصف

بوليمر أسيتات البولي فينيل المائي الهوموبوليمر

التطبيقات

- مناسب بشكل خاص لتحضير المواد اللاصقة للخشب والورق.
- يمكن استخدامه في قطاع البناء لصنع مواد لاصقة للباركيه وفي تجليد الكتب.
- يُستخدم في الصناعة النسيجية كعامل تصلب وإخراج.
- يُظهر مرونة دائمة ممتازة.
- يتمتع باستقرار عالٍ وتوافق جيد مع الملدنات.

الخصائص

Value / القيمة	Property / الخاصية
25 ± 1%	المحتوى الصلب
4.5 - 5.5	قيمة الـ pH
Brookfield Spindle 6 80000 ± 10000	Viscosity at 23°C / اللزوجة

14°C	درجة حرارة تشكيل الطبقة الدنيا
1.05 - 1.08 g/cm ³	الكثافة Density 23°C
0.6 micron	حجم الجسيمات

يمكن تعديل TAF-25 بناءً على طلب العميل.

مدة الصلاحية والتخزين

- **مدة الصلاحية:** 18 شهراً عند 30°C عند التخزين في الظروف الموصى بها.
- **شروط التخزين:** يُخزن في الداخل في حاويات أصلية غير مفتوحة عند درجة حرارة بين 3°C و 30°C.

خيارات التعبئة

- 125-150 كجم في طبول بلاستيكية.
- 30 كجم في طبول بلاستيكية.
- 3 كجم في جالون بلاستيكي.

+966567675330 / ٩٦٦٥٦٧٦٧٥٣٣٠ 
 admin@tafaulchem.com 
 Tafaalchem.com 

نفاع
TAF Faul | Chemical Industry

