

نشرة البيانات الفنية (TDS)

TAF CO-80

STYRENE ACRYLIC Copolymer EMULSION

TAF 80 Styrene Copolymer

بيت البوليمرات

+966567675330 / ٩٦٦٥٦٧٦٧٥٣٣٠

admin@tafaulchem.com

Tafaalchem.com

الوصف

TAF-80 هو كوبوليمر أكريليك فينيلي غير ملدن يحتوي على 50% مواد صلبة. يجف تقريباً في درجة حرارة الغرفة مكوناً طبقة خالية من التشققات، ويتمتع بمرونة جيدة ومقاومة جيدة للماء والقلويات.

التطبيقات

يستخدم على نطاق واسع كمادة رابطة لإنتاج التشطيبات الداخلية وطلاءات الأساس العازلة والتشطيبات ذات الملمس، للتطبيق على الخرسانة وإنشاءات الجدران الجافة. المنتجات المبنية على كوبوليمر أكريليك فينيلي مقاومة للعوامل الجوية ومقاومة للحك نظراً لتوافقها العالي مع الأصباغ وقوتها الرابطة.

الخصائص

Value / القيمة	Property / الخاصية
سائل لزج أبيض حليبي	المظهر
50 ± 1%	المحتوى الصلب
4.0 - 6.0	قيمة الـ pH
Brookfield LVDV-E 4000- 10000 cP @ 5/20 25°C	Viscosity / اللزوجة

12°C	درجة حرارة تشكيل الطبقة الدنيا
< 0.02	المونومر الحر
شفافة	خصائص الطبقة

يمكن تعديل TAF-80 بناءً على طلب العميل.

مدة الصلاحية والتخزين

- **مدة الصلاحية:** 12 شهراً عند 40°C - 5°C عند التخزين في الظروف الموصى بها.
- **شروط التخزين:** يُخزن في الداخل في حاويات أصلية غير مفتوحة عند درجة حرارة بين 5°C و 40°C.

هذه الاقتراحات والبيانات مبنية على معلومات نعتقد أنها موثوقة. وهي مُقدّمة بحسن نية ودون ضمان، إذ إن ظروف وأساليب استخدام منتجاتنا خارجة عن نطاق سيطرتنا. نوصي المشتري المحتمل بتحديد مدى ملائمة موادنا واقتراحاتنا قبل اعتمادها على نطاق تجاري.

+966567675330 / ٩٦٦٥٦٧٦٧٥٣٣٠ 
 admin@tafaulchem.com 
 Tafaalchem.com 

نفاع
TAF Faul | Chemical Industry

