

نشرة البيانات الفنية (TDS)

TAF HO-40

Homopolymers Emulsion

TAF 40 PVA (Polyvinyl Acetate)

بيت البوليمرات

+966567675330 / ٩٦٦٥٦٧٦٧٥٣٣٠

admin@tafaulchem.com

Tafaalchem.com

الوصف

بوليمر متجانس من مادة أسيتات البولي فينيل المائبة عالية الأداء، تم تركيبه خصيصاً لتطبيقات المواد اللاصقة الصناعية والإنشائية. يوفر مرونة دائمة ممتازة، واستقراراً فائقاً، وتوافقاً عالياً مع مختلف الملدنات.

التطبيقات

- مواد لاصقة للخشب والورق: مثالية لتطبيقات الترابط العام.
- قطاع البناء: مناسب للمواد اللاصقة للباركيه وتطبيقات الترابط الأخرى.
- تجليد الكتب: يوفر التصاقاً متيناً ومرناً.
- الصناعة النسيجية: يُستخدم كعامل تصلب وإخراج.

الخصائص

Value / القيمة	Property / الخاصية
40 ± 2%	المحتوى الصلب
4.5 - 5.5	قيمة الـ pH
Brookfield LVDV-E 30,000 - 90,000 Cp @ 7/20	Viscosity at 23°C / اللزوجة

14°C	درجة حرارة تشكيل الطبقة الدنيا
1.05 - 1.08 g/cm ³	الكثافة 23°C Density
0.1 micron	حجم الجسيمات

يمكن تعديل TAF-40 بناءً على طلب العميل.

مدة الصلاحية والتخزين

- **مدة الصلاحية:** 18 شهراً عند 30°C عند التخزين في الظروف الموصى بها.
- **شروط التخزين:** يُخزن في الداخل في حاويات أصلية غير مفتوحة عند درجة حرارة بين 3°C و 30°C.

خيارات التعبئة

- طبل بلاستيكي سعة 30 كجم
- طبل بلاستيكي وفولاذي سعة 200 كجم
- حاوية IBC سعة 1000 كجم

+966567675330 / ٩٦٦٥٦٧٦٧٥٣٣٠ 
 admin@tafaulchem.com 
 Tafaalchem.com 

نفاع
TAF Faul | Chemical Industry

